



# MĄCZKA WAPIENNA

## 0,8-1,4 [mm]

WKG Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69  
98-355 Działoszyn

KRS 0000903953  
NIP 7722169189  
REGON 592180791

tel.: (43) 841 35 38  
faks: (43) 655 74 47

[www.wkg.pl](http://www.wkg.pl)  
[wkg@wkg.pl](mailto:wkg@wkg.pl)

Obowiązuje od: 09.03.2022r.  
Wydanie: 01

### Opis produktu:

Mączka wapienna 0,8-1,4 [mm] powstaje w procesie mielenia oraz frakcjonowania wysuszonego kamienia wapiennego. Głównym składnikiem wykorzystywanego surowca jest węglan wapnia. Charakteryzuje się barwą od kremowej po białoszarą. Sprzedawana jest jako sypki proszek bez zbryleń.



### Zastosowanie:

Mączka wapienna 0,8-1,4 [mm] może być stosowana jako kruszywo do betonu i zapraw, w przemyśle szklarskim, jako wypełniacz w przemyśle chemicznym, ceramicznym i ochronie środowiska oraz jako sorbent do odsiarczania spalin.

### Opakowanie:

Mączka wapienna 0,8-1,4 [mm] jest ładowana luzem na cysterny samochodowe, które zabezpieczają produkt przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

### Magazynowanie:

Mączka wapienna 0,8-1,4 [mm] powinna być składowana w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

### Bezpieczeństwo:

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem piątym do Rozporządzenia REACH.

### Skład chemiczny:

<b>Węglan wapnia</b>	min. 96,60%
<b>Tlenek magnezu</b>	max. 0,90 %
<b>Tlenek krzemu (IV)</b>	max. 1,50%
<b>Tlenek żelaza (III)</b>	max. 0,10%
<b>Tlenek glinu</b>	max. 0,30%

### Właściwości fizyczne:

<b>Wilgotność</b>	max. 0,2 %
-------------------	------------

### Skład ziarnowy:

Sito [mm]	Pozostałość na sicie w %
<b>&gt;1,4 mm</b>	<b>max. 10%</b>
<b>&lt;0,8 mm</b>	<b>max. 10%</b>