



WKG Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

KRS 0000494678
NIP 7722169189
REGON 592180791

tel.: (43) 841 35 38
faks: (43) 655 74 47
kom.: 519 347 779

www.wkg.pl
wkg@wkg.pl

KRUSZYWO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-31,5 [mm]

Obowiązuje od: 12.01.2017 r.
Wydanie: 01

Opis produktu:

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu to produkt pochodzenia naturalnego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia. Powstaje w wyniku rozdrobnienia oraz przekruszenia urobku wapiennego. Charakteryzuje się zabarwieniem od kremowego po białoszary.



Zastosowanie:

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu może być stosowany zgodnie z zaleceniami norm PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242.

Opakowanie:

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu ładowany jest luzem na samochody samowyładowcze na podnośnikach z plandekami, które zabezpieczają produkt przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

Magazynowanie:

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

Bezpieczeństwo:

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem piątym do Rozporządzenia REACH.

Właściwości fizyko-chemiczne

Kategoria uziarnienia	GA85
Gęstość ziaren	2,61 Mg/m ³
Obecność zanieczyszczeń (zawartość pyłów)	8 % (f ₉)
Odporność na rozdrobnienie/ kruszenie	LA ₅₀
Odporność na ścieranie	M _{DE} 50
Nasiąkliwość	WA ₂₄ 4,2
Trwałość a zamrażanie/rozmarzanie	F ₄