



WKG Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością sp.k.  
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69  
98-355 Działoszyn

KRS 0000494678  
NIP 7722169189  
REGON 592180791

tel.: (43) 841 35 38  
faks: (43) 655 74 47  
kom.: 519 347 779

[www.wkg.pl](http://www.wkg.pl)  
[wkg@wkg.pl](mailto:wkg@wkg.pl)

## MAŁCZKA DROBNA (KRUSZYWO WYPEŁNIAJĄCE) 0-100 [µm]

Obowiązuje od: 12.01.2017 r.

Wydanie: 01

### Opis produktu:

Mączka drobna (kruszywo wypełniające) powstaje w procesie mielenia wysuszonego kamienia wapiennego. Głównym składnikiem wykorzystywanego surowca jest węglan wapnia. Charakteryzuje się barwą od kremowej po białoszarą. Sprzedawana jest jako sypki proszek bez zbryleń, który posiada swoisty zapach.



### Zastosowanie:

Mączka drobna (kruszywo wypełniające) jest stosowana w budownictwie drogowym jako jeden ze składników mas bitumicznych.

### Opakowanie:

Mączka drobna (kruszywo wypełniające) jest ładowana luzem na cysterny samochodowe, które zabezpieczają produkt przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

### Magazynowanie:

Mączka drobna (kruszywo wypełniające) powinna być składowana w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

### Bezpieczeństwo:

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem piątym do Rozporządzenia REACH.

### Właściwości fizyko-chemiczne

<b>Węglan wapnia</b>	min. 90,00 %
<b>Rozpuszczalność w wodzie</b>	WS <sub>10</sub>
<b>Puste przestrzenie suchego zagęszczonego wyp.</b>	V <sub>28/38</sub>
<b>Liczba bitumiczna</b>	BN <sub>28/39</sub>
<b>Pierścień delta i kula</b>	Δ <sub>R&amp;B</sub> 8/16°
<b>Zawartość cząstek drobnych</b>	MB <sub>F</sub> 10
<b>Wilgotność</b>	max. 0,2%
<b>Gęstość wypełniacza</b>	2,70 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Uziarnienie:</b>	% przechodzący przez sito
<b>2,00 [mm]</b>	100 %
<b>0,125 [mm]</b>	od 95 do 100 %
<b>0,063 [mm]</b>	od 75 do 85 %